






















# Amtico Spacia

## Technische Daten

SPA-TS-20171027-09-DE

| Bezeichnung                          | Prüfnorm  | Symbol  | Ergebnis   |
|--------------------------------------|---|---|--|
| CE / DOP                             | EN 14041  |    | CPR/AI/002   |
| Beanspruchungsklassen                | EN ISO 10874<br>(EN 685)                                    |   | 23, 33, 42   |
| Herstellungsnorm                     | EN ISO 10582<br>(EN 649)                                    |   | Bestanden  |
| Gesamtdicke                          | EN ISO 24346<br>(EN 428)                                    |    | 2,5 mm   |
| Nutzschichtdicke                     | EN ISO 24340<br>(EN 429)                                    |    | 0,55 mm  |
| Gewicht                              | EN ISO 23997<br>(EN 430)                                    |    | 3.400 g/m <sup>2</sup>                                     |
| Verschleißfestigkeit                 | EN ISO 10582<br>(EN 649)                                    |    | Gruppe T<br>Typ 1  |
| Resteindruck                         | EN ISO 24343-1<br>(EN 433)                                  |    | ≤ 0,1 mm   |
| Dimensionsstabilität                 | EN ISO 23999<br>(EN 434)                                    |    | ≤ 0,25 %   |
| Dimensionsstabilität/<br>Curling     | EN ISO 23999<br>(EN 434)                                    |   | ≤ 2,0 mm   |
| Flexibilität                         | EN ISO 24344 Method A<br>(EN 435)                           |    | Bestanden  |
| Rutschhemmstufe                      | DIN 51130<br>EN 13893                                       |    | R10<br>Klasse DS   |
| Chemikalienbeständigkeit             | EN ISO 26987<br>(EN 423)                                    |    | Sehr gut   |
| Lichtechtheit                        | EN ISO 105-B02  |    | ≥ 6  |
| Brandverhalten                       | EN 13501-1  |    | B <sub>f</sub> -s1   |
| Stuhlrollenbeanspruchung<br>(Type W) | EN ISO 4918<br>(EN 425)                                     |    | Bestanden  |
| Trittschallverbesserungsmaß          | EN ISO 717-2  |    | 3 dB   |
| Wärmedurchlasswiderstand             | EN 12664  |    | 0,013 m <sup>2</sup> K/W (geeignet<br>für Fußbodenheizung) |
| Elektrostatisches Verhalten          | EN 1815   |    | ≤ 2 kV   |
| Emissionsverhalten                   |   |   | Z-156.603.596  |
| Emissions COV                        |   |  Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions). | A+   |
| UPEC                                 | U <sub>3</sub> P <sub>3</sub> E <sub>2</sub> C <sub>2</sub> |    | Certificate NF UPEC 326-002.1                              |
| Umwelt                               | BRE Green Guide   |  Environmental Profiles<br>Certificate Number ENP 468  | A+   |
| Phthalate-frei                       |   |  Amtico Spacia wird mit phthalate-freien und biologischen Weichmachern produziert.   | Ja   |
| Oberflächenschutz                    |   |   | Quantum Guard<br>(Polyurethan)                             |