

Amtico Form

Ausschreibungsempfehlung Amtico heterogene Design-Bodenbeläge

FOR-AU-20171123-02-DE

Pos	Menge/Einheit	Gegenstand	Preis je Einheit
		Mehrschicht- PVC-Design Bodenbelag gemäß EN ISO 10582 (EN 649) Phthalatfrei	
		Liefen und fachgerecht verlegen/verkleben gemäß DIN 18 365 „Bodenbelagsarbeiten“ bzw. nach den anerkannten Regeln des Fachs. Fliesen mit werkseitig gefasteten Kanten , artikelspezifischer Oberflächenstruktur und werkseitiger PUR Oberflächenbeschichtung bei allen drei Variationen – Natrual Wood Grain Emboss, Artisan Emboss & Contemporary Ceramics. Artisan Emboss & Contemporary Ceramics sind mit der Oberflächenbeschichtung „ Quantum Guard “ ausgestattet“.	
		Europäische Richtlinien zur CE Kennzeichnung erfüllt.	
		Artikel-Code:	
		Standardabmessungen + Farben:	
		Oberflächenstruktur/Besonderheiten: Phthalatfrei	
		Technische Daten:	
	Gesamtdicke:	2,5 mm	EN ISO 24346 (EN 428)
	Dicke der Nuttschicht:	0,70 mm	EN ISO 24340 (EN 429)
	Flächengewicht:	3.277 g/m ² (Natrual Wood Grain Emboss) 3.472 g/m ² (Artisan Emboss & Contemporary Ceramics)	EN ISO 23997 (EN 430)
	Beanspruchungsklasse:	Klasse 23, 34, 43	EN ISO 10874 (EN 685)
	Rutschhemmstufe:	R10 Klasse DS	DIN 51130 EN 13893
			BS 7976
	Brandverhalten:	B₁-s1	EN 13501-1
	Verschleißfestigkeit:	Gruppe T Typ 1	EN ISO 10582 (EN 649)
	Lichtechtheit:	Stufe 6 oder besser	ISO 105-B02
	Chemikalienbeständigkeit:	Sehr gut	EN ISO 26987 (EN 423)
	CPR-CE Kennzeichnung:		CPR/AI/013
	Garantie:	12 Jahre Garantie bei gewerblicher Nutzung	
	Garantieerklärung	www.amtico.de	
		Untergründe:	
		Säubern, prüfen und vorbereiten, ggf. Aufbauempfehlung beim Hersteller anfordern.	
		Vorstrich:	
		Aufbringen eines geeigneten Voranstrichs gemäß Herstellerangabe.	
		Fabrikat:	
		Spachtelung:	
		Systemausgleich mit geeigneter selbstverlaufender Spachtelung in einer Auftragsstärke von mindestens 2 mm. Vorzugsweise in Rakeltechnik.	
		Fabrikat:	

Amtico Form

Ausschreibungsempfehlung Amtico heterogene Design-Bodenbeläge

FOR-AU-20171123-01-DE

Pos	Menge/Einheit	Gegenstand	Preis je Einheit
		<p>Verklebung: Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Auftragsmenge, Ablüftezeit und anschließendem Anwalzen unter Verwendung von stuhlrollengeeigneten Dispersionsklebstoffen:</p> <p>Alternativ: 2-Komponenten Klebstoff in Bereichen mit starker Sonnen-/Wärmeeinwirkung sowie erhöhter Oberflächenfeuchtigkeit.</p> <p>siehe Verlegehinweise</p> <p>Fabrikat:</p>	
		<p>Bauschlussreinigung/Erstpflege: siehe Reinigungsanleitung</p> <p>Fabrikat:</p>	