

Bezeichnung	Prüfnorm	Symbol	Ergebnis
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/004
Beanspruchungsklassen	EN ISO 10874 (EN 685)		23, 31
Herstellungsnorm	EN ISO 10582 (EN 649)		Bestanden
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)		2,0 mm
Nutzschichtdicke	EN ISO 24340 (EN 429)		0,3 mm
Gewicht	EN ISO 23997 (EN 430)		3 675 g/m <sup>2</sup>
Verschleißfestigkeit	EN ISO 10582 (EN 649)		Typ 1 Gruppe T
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)		≤ 0,1 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 0,25 %
Dimensionsstabilität / Curling	EN ISO 23999 (EN 434)		≤ 2 mm
Flexibilität	EN ISO 24344 method A (EN 435)		Bestanden
Rutschhemmstufe	DIN 51130 EN 13893		R10 Klasse DS
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987 (EN 423)		Sehr gut
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02		≥ 6
Brandverhalten	EN 13501-1		B <sub>f</sub> -s1
Stuhlrollenbeanspruchung Resistance (Type W)	EN ISO 4918 (EN 425)		Bestanden
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12664		0,010 m <sup>2</sup> K/W (geeignet für Fußbodenheizung)
Emissionsverhalten	Indoor Air Comfort Gold		Zertifikat no. IACG-352-02-05-2018
Emissionsverhalten	M1		Zertifiziert, <a href="http://www.m1/rts.fi">www.m1/rts.fi</a>
Emissionsverhalten COV		Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Umwelt	BRE Green Guide		Vergleichbar mit Green Guide generic elements 821570039 und 821570066 bewertet wie A+/A
Phthalate-frei		Amtico First wird mit phthalate-freien und biologischen Weichmachern produziert.	Ja
Oberflächenschutz			Polyurethan