




















# Amtico First

## Technische Daten

FIR-TS-20210416-11-DE

Name	Standard	Symbol	Result
CE / DOP	EN 14041		CPR/AI/004
Beanspruchungsklasse	EN ISO 10874		23, 31
Herstellungsnorm	EN ISO 10582		Bestanden
Gesamtdicke	EN ISO 24346		2,0 mm
Nutzschichtstärke	EN ISO 24340		0,3 mm
Gewicht	EN ISO 23997		3675 g/m <sup>2</sup>
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999		≤ 0,25%
Dimensionsstabilität / Curling	EN ISO 23999		≤ 2 mm
Resteindruck	EN ISO 24343-1		≤ 0,1 mm
Verschleißfestigkeit	EN ISO 10582		Typ 1
Lichtechtheit	EN ISO 105-B02		≥ 6
Chemikalienbeständigkeit	EN ISO 26987		Sehr gut
Stuhlrollenbeanspruchung Resistance (Type W)	EN ISO 4918		Bestanden
Brandverhalten	EN 13501-1		B <sub>fl</sub> -s1
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2		3dB
Wärmedurchlasswiderstand	EN ISO 12664		0,010 m <sup>2</sup> K/W (geeignet für Fußbodenheizung)
Emissionsverhalten	IAC Gold		Zertifikat-Nummer IACG-352-02-05-2020
Emissionsverhalten	M1		Zertifiziert / <a href="https://cer.rts.fi/en/m1">https://cer.rts.fi/en/m1</a>
Umwelt	BRE Green Guide		Vergleichbar mit Green Guide generic elements 821570039 und 821570066 bewertet wie A+/A
Emissionsverhalten COV		 Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classes allant de A+ (faibles émissions) à C (fortes émissions).	A+
Rutschhemmstufe	DIN 51130 EN 13893		R10 Klasse DS
Oberflächenschutz			Polyurethan
Phthalate-frei		 Amtico First wird mit phthalate-freien und biologischen Weichmachern produziert.	Ja