

Amtico Signature

Ausschreibungsempfehlung Amtico heterogene Design-Bodenbeläge

SIG-AU-20220426-04-DE

Pos	Menge/Einheit	Gegenstand	Preis je Einheit
		<p>Mehrschicht- PVC-Design Bodenbelag gemäß EN ISO 10582 Phthalatfrei</p> <p>Liefern und fachgerecht verlegen/verkleben gemäß DIN 18 365 „Bodenbelagsarbeiten“ bzw. nach den anerkannten Regeln des Fachs. Fliesen mit werkseitig gefasteten Kanten, artikelspezifischer Oberflächen- struktur und werkseitiger „Quantum Guard Elite“ (PUR Oberflächenbeschichtung)</p> <p>Europäische Richtlinien zur CE Kennzeichnung erfüllt.</p> <p>Artikel-Code:</p>	
Standardabmessungen + Farben:			
Oberflächenstruktur/Besonderheiten: Phthalatfrei			
Technische Daten:			
Gesamtdicke:	2,5 mm	EN ISO 24346	
Dicke der Nuttschicht:	1,00 mm	EN ISO 24340	
Flächengewicht:	3.130 g/m ²	EN ISO 23997	
Beanspruchungsklasse:	Klasse 23, 34, 43	EN ISO 10874	
Rutschhemmstufe:	R10	DIN 51130	
	Klasse DS	EN 13893	
Brandverhalten:	Bfl-s1	EN 13501-1	
Verschleißfestigkeit:	Typ 1	EN ISO 10582	
Lichtechtheit:	Stufe 6 oder besser	ISO 105-B02	
Chemikalienbeständigkeit:	Sehr gut	EN ISO 26987	
CPR-CE Kennzeichnung:		CPR/AI/001	
Garantie:	20 Jahre Garantie bei gewerblicher Nutzung		
Garantieerklärung	www.amtico.de		
Untergründe:			
Säubern, prüfen und vorbereiten, ggf. Aufbauempfehlung beim Hersteller anfordern.			
Vorstrich:			
Aufbringen eines geeigneten Voranstrichs gemäß Herstellerangabe.			
Fabrikat:			
Spachtelung:			
Systemausgleich mit geeigneter selbstverlaufender Spachtelung in einer Auftragsstärke von mindestens 2 mm. Vorzugsweise in Rakettechnik.			
Fabrikat:			
Verklebung:			
Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Auftragsmenge, Ablüftezeit und anschließendem Anwalzen unter Verwendung von stuhlrollengeeigneten Dispersionsklebstoffen:			
Alternativ:			
2-Komponenten Klebstoff in Bereichen mit starker Sonnen-/Wärmeeinwirkung sowie erhöhter Oberflächenfeuchtigkeit.			
siehe Verlegehinweise			
Fabrikat:			
Bauschlussreinigung/Erstpflge:			
Gründliche Reinigung für die im Anschluss vorzunehmenden Reinigungs- und Pflegemaßnahmen. Dies sollte frühestens 48 Stunden nach der Verlegung bis zur Aushärtung des eingesetzten Klebstoffes erfolgen.			
Amtico-Signature-Bodenbeläge mit werkseitiger PUR-Versiegelung sind gegen Flächendesinfektionsmittel nach der DGHM-Liste beständig und weitestgehend resistent gegen alkoholhaltige Handdesinfektionsmittel.			
Eine Einpflge nach der Bauschlussreinigung ist nicht erforderlich, auf Wunsch jedoch durchführbar			
Fabrikat:			