

Amtico Form

Ausschreibungsempfehlung Amtico heterogene Design-Bodenbeläge

FOR-AU-20230117-01-DE

Pos	Menge/Einheit	Gegenstand	Preis je Einheit
		<p>Mehrschicht- PVC-Design Bodenbelag gemäß EN ISO 10582 Phthalatfrei</p> <p>Liefern und fachgerecht verlegen/verkleben gemäß DIN 18 365 „Bodenbelagsarbeiten“ bzw. nach den anerkannten Regeln des Fachs. Fliesen mit werkseitig gefasteten Kanten, artikelspezifischer Oberflächenstruktur und werkseitiger PUR Oberflächenbeschichtung bei allen drei Variationen – Natural Wood Grain Emboss, Artisan Emboss & Contemporary Ceramics. Artisan Emboss & Contemporary Ceramics sind mit der Oberflächenbeschichtung „Quantum Guard Elite“ ausgestattet.</p> <p>Europäische Richtlinien zur CE Kennzeichnung erfüllt.</p> <p>Artikel-Code:</p>	
<hr/> Standardabmessungen + Farben: <hr/>			
<hr/> Oberflächenstruktur/Besonderheiten: Phthalatfrei <hr/>			
Technische Daten:			
Gesamtdicke:		2,5 mm	
Dicke der Nutzschicht:		0,70 mm	
Flächengewicht:		3.277 g/m ² (Natural Wood Grain	EN ISO 24346
		Emboss) 3.472 g/m ²	EN ISO 24340
		(Artisan Emboss	EN ISO 23997
		& Contemporary	EN ISO 10874
		Ceramics)	DIN 51130
Beanspruchungsklasse:		Klasse 23, 34, 43	EN 13893
Rutschhemmstufe:		R10	EN 13501-1
		Klasse DS	EN ISO 10582
Brandverhalten:		Bfl-s1	ISO 105-B02
Verschleißfestigkeit:		Gruppe T	EN ISO 26987
		Typ 1	
Lichtechtheit:		Stufe 6 oder besser	CPR/AI/013
Chemikalienbeständigkeit:		Sehr gut	
<hr/> CPR-CE Kennzeichnung: <hr/>			
Garantie:		12 Jahre Garantie bei gewerblicher Nutzung	
Garantieerklärung		www.amtico.de	
<hr/> Untergründe: <hr/>			
Säubern, prüfen und vorbereiten, ggf. Aufbauempfehlung beim Hersteller anfordern.			
<hr/> Vorstrich: <hr/>			
Aufbringen eines geeigneten Voranstrichs gemäß Herstellerangabe.			
Fabrikat:			
<hr/> Spachtelung: <hr/>			
Systemausgleich mit geeigneter selbstverlaufender Spachtelung in einer Auftragsstärke von mindestens 2 mm. Vorzugsweise in Raketentechnik.			
Fabrikat:			
<hr/> Verklebung: <hr/>			
Unter Einhaltung der vorgeschriebenen Auftragsmenge, Ablüftezeit und anschließendem Anwalzen unter Verwendung von stuhlrollengeeigneten Dispersionsklebstoffen:			
Alternativ:			
2-Komponenten Klebstoff in Bereichen mit starker Sonnen-/Wärmeeinwirkung sowie erhöhter Oberflächenfeuchtigkeit.			
siehe Verlegehinweise			
Fabrikat:			

Amtico Form

Ausschreibungsempfehlung Amtico heterogene Design-Bodenbeläge

FOR-AU-20230117-01-DE

Bauschlussreinigung/Erstpflge:

Gründliche Reinigung für die im Anschluss vorzunehmenden Reinigungs- und Pflegemaßnahmen. Dies sollte frühestens 48 Stunden nach der Verlegung bis zur Aushärtung des eingesetzten Klebstoffes erfolgen.

Amtico-Form-Bodenbeläge mit werkseitiger PUR-Versiegelung sind gegen Flächendesinfektionsmittel nach der DGHM-Liste beständig und weitestgehend resistent gegen alkoholhaltige Handdesinfektionsmittel.

Eine Einpflge nach der Bauschlussreinigung ist nicht erforderlich, auf Wunsch jedoch durchführbar

Fabrikat:
